

FICHA TECNICA: Pintura Exclusiva para Madera

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura Exclusiva para Madera AL AGUA en Spray, acabado en satinado (ref. PMS).

Colores: Blanco Solar, Negro Carbón, Verde Provenzal, Amarillo Solar, Azul Mediterráneo, Rojo Cereza, Marrón Toscana.

Laca formulada a base de mezclas de resinas y pigmentos al agua de gran calidad, rápido secado y gran dureza y resistencia al rayado y al roce.

2. CAMPOS DE APLICACION

Para realzar y proteger la madera en trabajos de manualidades, artesanía, o muebles, tanto exterior e interior.

3. CARACTERISTICAS

- Rápido secado.
- Buen endurecimiento.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- Buena adherencia.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Gran durabilidad del acabado.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Sobresaliente resistencia al agua, siempre que sea repintado con nuestros acabados incoloros.
- Buena elasticidad.
- No cuartea.

4. MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 2 minutos.
- Aplicar capas muy finas para evitar descuelgues, dejando 30 a 60 minutos entre capas. Así, siempre es mejor aplicar 3 capas finas que una gruesa.
- Para obtener buenos resultados, si aplicamos más de una capa, dejaremos secar la primera y lijaremos suavemente con lija fina y, después de quitar el polvo, aplicaremos la segunda mano.
- Para conseguir un acabado profesional, recomendamos aplicar nuestro barniz transparente una vez seca todas las manos de pintura.
- Para repintar con incoloro, dejar secar como mínimo 12 horas.
- En maderas nuevas lijar la superficie para abrir el poro y facilitar la absorción del producto.
- Para la restauración de maderas pintadas o barnizadas, eliminar el producto viejo con nuestro decapante exclusivo para madera, lijar la superficie y empezar la aplicación.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.



FICHA TECNICA: Pintura Exclusiva para Madera

5. DATOS TECNICOS

- Secado al tacto 15’ según temperatura
- Secado total según temperatura 12 horas
- Espesor de capa seca 15 micras por capa aproximadamente
- Rendimiento teórico: 1,6 - 1,8 m2 para aerosol 400 ml
- Condiciones de aplicación Tº ambiente mínima: 16ºC
- Tº superficie: 10 ºC
- Humedad Máx.: 55% R.H.P
- Resistencia del envase al calor: < 50ºC
- Contenido: 400ml

6. INDICACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.
- Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45ºC ni inferior a 5ºC.
- Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
- Respetar las indicaciones de seguridad.
- En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
- Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
- El producto no es peligroso según el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos la ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario que la solicite.

7. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra servicio técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras condiciones generales de venta y suministro.

8. DATOS DEL FABRICANTE

Dayfórmula Internacional, S.L.
Av. Del Ebre, s/n nave 8-9
08184 Palau i Plegamans (Barcelona)
Tlf. 93 864 00 55